

# PROFITEC INNENSILIKAT PLUS

## interiérová silikátová barva Plus, P457

**Meffert ČR**  
spol. s r.o.

**Druh výrobku:** disperzní silikátová barva odolná proti poškrábání.

**Možnosti použití:** Vysoce kvalitní, matná barva na silikátové bázi. Na všechny nenatřené minerální podklady, např. omítky, vápencopískovcové zdivo a na starší, dobře držící silikátové nátěry. Použití v domácnostech, kostelech, otevřených budovách i na památkové objekty. Je možno použít i na dřevité a skelné tapety jako finální nátěr.

**Vlastnosti:** vodouřaditelná, odolná proti poškrábání, bez zápachu, neobsahuje rozpouštědla, konzervační látky ani změkčovadla,

**Podklad:** nevhodné jsou podklady s výkvěty solí, akrylátové disperzní nátěry, lakované podklady, tapety z umělé hmoty, dřevo, podklady obsahující sádku a podklady ošetřené akrylátovými penetracemi. Sádkokartony a sádkové povrchy ( např. ozdoby, odlitky, atd. ) je nutné ošetřit speciální penetrací PROFITEC Spezial-Gipsgrundierung bez ředění. Natíraný podklad musí být pevný, nosný a suchý ( max. 5,5 obj. % vlhkosti ). Savé podklady před nátěrem barvou ošetřit penetračním nátěrem důfa S3.

**Postup, způsob nanášení:** Materiál důkladně promíchat, zejména v rozích kolem přechodu dna ke stěnám plastového obalu. Aplikaci provádět válečkem, příp. štětkou. 1. nátěr lze ředit do 10 % prostředkem důfa S3, následné 1 - 2 nátěry se aplikují po dokonalém zaschnutí předchozích vrstev bez ředění. **Zvláštní upozornění:** Okolí nátěru zakrýt, obzvláště sklo, keramiku, přírodní kameny, kovy, lakované části. Potřísněné plochy okamžitě omýt velkým množstvím vody - nebezpečí naleptání. Při silném větru pracovat za pomoci zaplachtovaného lešení. S2 reaguje alkalicky a napadá hliník, zinek a sklo.

**Reklamace barevného odstínu celoplošně aplikovaného materiálu, bez předchozího reklamování zkušebního nátěru malé plochy, bohužel nelze uznat.**

**Vydatnost:** cca 5 - 6 m<sup>2</sup>/l v jedné vrstvě. Vydatnost je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební aplikaci.

**Doba schnutí:** Mezi jednotlivými nátěry dodržet min. 12 hodinovou dobu schnutí.

**Teplota při zpracování:** Nezpracovávat při teplotách pod + 8 °C, při velmi suchém počasí, při přímém slunečním svitu, při dešti, při extrémně vysoké vlhkosti vzduchu (mlhy) nebo při silném větru.

**Stupeň lesku:** matný

**Pojivová báze:** materiál na bázi vodního roztoku křemičitanu draselného (draselné vodní sklo) s organickými stabilizátory (max. do 5 % ).

**Hustota (při 20°C):** 1,5 g/cm<sup>3</sup>

**Barevný tón, tónování:** Před přidáním barevných pigmentů: M - středně bílá. Tónování pouze speciálními koncentráty barevných pigmentů Meffert mix nebo Super mix. Nemíchat s jinými produkty.

**Ředidlo, čištění nástrojů:** Ředit silikátovým koncentrátem důfa S3. Čištění nástrojů kamžitě po použití vodou. Pracovní nástroje během přestávek v práci mít ponořeny v barvě nebo vodě.

**Bezpečnostní opatření a informace:**

Obsah těkavých organických látek podle § 3 vyhlášky č. 355/2002 Sb.: < 3%. Přípravek není klasifikován jako nebezpečný a nepodléhá povinnosti označování podle platných vnitrostátních předpisů a předpisů ES.

**První pomoc:** *při nevolnosti* - zabezpečit přísun čerstvého vzduchu, postiženého držet v klidu a teple; *při styku s kůží* - důkladně omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem, nepoužívat ředidlo; *při zasažení očí* - vyndat kontaktní čočky, oči okamžitě důkladně vyplachovat min. 10 minut čistou tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

**Likvidace odpadu:** ve sběrnách nebo na skládkách nebezpečného odpadu.

27. 5. 2013

Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.

V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy.

Na veškeré dotazy Vám ochotně odpoví naše bezplatná poradenská linka, tel.: 800 156 612.

Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování.

Sídlo dodavatele: Meffert ČR spol. s r. o. , Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9,

Distribuční centrum: Pražská 707, 294 71 Benátky n/J. tel.: 326 375 820, fax.: 326 375 822

e-mail: [meffert@meffert.cz](mailto:meffert@meffert.cz); [www.meffert.cz](http://www.meffert.cz)